


# BIO-NOVON

バイオノボンはノボンジャパン社の商品です



- ★ バイオマス度83.2%の添加剤マスターバッチ
- ★ 日本有機資源協会の「バイオスマーク80」を取得済
- ★ マスターバッチの添加量とバイマスマーク
  - \* 12.5%添加 ⇒ 「バイオスマーク10」取得
  - \* 30% 添加 ⇒ 「バイオスマーク25」取得
- ★ 安心の供給安定性



品名	バイオ・ノボン添加剤 BIO NOVON BN2
認定取得	日本有機資源協会 No.180052
適用樹脂	PE, PP
タイプ	植物由来の添加剤
バイオマス度	83.2% バイオマス(ASTM D6866準拠)
Melt Index	25g/10min
融点	105℃~115℃
比重	0.93g/cc
含水分率	≤0.3
荷姿	25Kg入り紙袋
添加量	30%まで
バイオスマークNo.	10マーク「210035」、25マーク「210173」

試料	荷重たわみ温度 1.80MPa JIS K7191-1,2	曲げ強さ Mpa JIS K7171	曲げ弾性率 Mpa JIS K7171
PP汎用樹脂	54	39.0	1,290
バイオノボン 1%添加	54	37.6	1,300
バイオノボン10%添加	54	37.6	1,300