

アスファルト系繊維質
フジスーパータイト

SUPER TIGHT

コンクリート構造物用目地板

特許登録



再生材料を使用
再・未利用木材35%

エコマーク認定番号
第05131009号



スーパータイトは
グリーン購入法適合商品であり
エコマーク認定商品です。

<http://www.fujimoto-sangyo.co.jp/>

検索



藤本産業株式会社

〒761-8052 高松市松並町 564
TEL. (087) 867-2034(代)
FAX. (087) 867-2035

■取扱店

アスファルト系繊維質

フジスーパータイト SUPER TIGHT

コンクリート構造物用目地板

特 長

- ①はみだしがない。
 - ②軽くて取扱いがしやすい。
 - ③夏季＝やわらかくならない。
 - ④冬期＝もろくならない。 (瀝青目地板と比較)
- ※弊社独自の紙すき技術で水で溶けにくく接着剤を使用せずに製造しています。

用 途

道路・橋梁・隧道、擁壁・水路などのコンクリート建造物の膨張、収縮による応力緩和を図る用途。

成 分

杉・桧の皮の繊維質等に良質のアスファルトを浸透させた高品質の瀝青系繊維質目地板です。

仕 様

たて×よこmm	1,000×1,000			
厚 さmm	10	15	20	30
重 量 kg	5.5	8.3	11	16.5

★特注品についてはご相談ください。
★希望に依り指示通り切断致します。



▲瀝青目地板 (エラストイト) を使用 (はみ出し箇所)



▲フジスーパータイトを使用 (はみ出しがない)



再生材料を使用
再・未利用木材35%
エコマーク認定番号
第05131009号

グリーン購入法
適合商品

スーパータイトは
グリーン購入法適合商品であり
エコマーク認定商品です。



耐水性・耐候性
試験結果報告書



耐久性
試験結果報告書

技術資料

項 目	フジスーパータイト 試 験 結 果	参 考 規 格 名 称	
		ASTM D1751-18(コンクリート構造物用はみ出しなし)	日本道路公団 (JHS314)
½圧縮応力度 N/mm ²	8.0	0.7~8.6	9.0以下
復 元 率 %	72.4	70以上	65以上
吸 水 率 V.W %	10.1	13mm未満20未満.13mm以上15未満	—
瀝 青 含 有 量 %	38	35以上	—
½ 圧縮はみ出し mm	0.7	6.4未満	4以下
密 度	0.55	0.304以上	—

※ 厚み10mmの値